ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Приложение
к аттестату аккредитации

от «____» _____

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации

Лаборатории контроля производства и качества взрывчатых веществ Общества с ограниченной ответственностью «АВТ-Урал»

Свердловская область, город Качканар, территория промплощадки главного карьера (посёлок Валериановск):

- здание нежилое (административно-бытовой корпус), литер 4, лаборатория;

- здание нежилое (приготовление эмульсии), литер 3;

- смесительно-модульная установка для производства эмульсии, серийный номер 11595 (установка стационарно смонтирована в переоборудованном контейнере с модулем управления)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТУ 7276-003-58995878-2004 (п. 4.1)	Нитронит	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ТУ 7276-003-58995878-2004

1	2	3	4	5	6	7	8
2 3	ТУ 7276-003-58995878-2004 (п. 4.2) ГОСТ 14839.18-2013 (п. 9)	Нитронит	-	-	Плотность	(0,80 - 1,30) г/см^3	ТУ 7276-003-58995878-2004
4	ТУ 7276-008-58995878-2005 (п. 4.1)	Эмульсия нитронита	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ТУ 7276-008-58995878-2005 и другие НД на продукцию
5 6	ТУ 7276-008-58995878-2005 (п. 4.2) ГОСТ 32411-2013 (п. 8)				Плотность при температуре (70±2) ^{0}C	(1,31 - 1,35) г/см^3	
7	ТУ 7276-009-58995878-2006 (п. 4.1)	Газогенерирующая добавка	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ТУ 7276-009-58995878-2006 и другие НД на продукцию
8 9	ТУ 7276-009-58995878-2006 (п. 4.2), ГОСТ 18995.1-73				Плотность при температуре 70 ^{0}C	(1,06 - 1,20) г/см^3	
10	ГОСТ 2-2013 (п.7.3)	Селитра аммиачная	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ГОСТ 2-2013
11 12	ГОСТ 2-2013 (п. 7.6.1), ГОСТ 20851.4-75, раздел 4	Селитра аммиачная			Массовая доля гигроскопической воды	(0,1 - 0,7) %	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 2-2013 (п. 7.6.1), ГОСТ 20851.4-75, раздел 4	Селитра аммиачная пористая модифицированная	-	-	Массовая доля воды	(0,1 - 0,8) %	ТУ 2143-029-00203795-2005 и другие НД на продукцию
13	ГОСТ 2-2013 (п. 7.4.2, п. 7.5.2)	Селитра аммиачная	-	-	Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе	(8,0 - 35,0) %	ГОСТ 2-2013
14	ГОСТ 2-2013 (п. 7.7)				Массовая доля нитратов кальция и магния (в пересчёте на оксид кальция или оксид магния)	(0,2 - 0,8) %	
15	ТУ 2143-029-00203795-2005 (п. 4.4)	Селитра аммиачная пористая модифицированная	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ТУ 2143-029-00203795-2005 и другие НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
16	ГОСТ 21560.1-82	Селитра аммиачная пористая модифицированная	-	-	Гранулометрический состав: массовая доля гранул диаметром от 1 до 3 мм	(80 – 100) %	ТУ 2143-029-00203795-2005 и другие НД на продукцию
17	ТУ 2143-029-00203795-2005 (п. 4.11)				Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу	(5,0 - 9,0) %	
18	ГОСТ 33-2000	Масло индустриальное	-	-	Кинематическая вязкость при 40 ^{0}С	(6,00 - 36,00) мм^2/с	ГОСТ 20799-88
		Эмульгатор			Кинематическая вязкость при 40 ^{0}С	(200 – 7000) мм^2/с	ТУ 2480-016-58995878-2010
19	ГОСТ 4333-2014, (п.10)	Масло индустриальное	-	-	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	(120 - 360) ^{0}С	ГОСТ 20799-88
20	ГОСТ 2477-65				Содержание воды	Отсутствие-наличие (0,03 - 1,0) %	
21	ТУ2480-016-58995878-2010 (п.4.1)	Эмульгатор	-	-	Внешний вид	Соответствует – не соответствует НД на продукцию	ТУ 2480-016-58995878-2010

Главный инженер ООО «АВТ-Урал» И.М. Беспалов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТ-УРАЛ" ОГРН 1176615000747, ИНН 6615011311 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. КАЧКАНАР